	画面サイズ	10.1"用					8"用
	メーカー名	MSソリューションズ	MSソリューションズ	MSソリューションズ	MSソリューションズ	MSソリューションズ	MSソリューションズ
	品名	MC-ONKT7374FL3	MC-ONKT7374FL02	MC-DR9FL02	MC-TW2AE9LTFLG	MC-CS8FL3	MC-TW08AFLM02
	JANコード	4573267234670	4573267230276	4570025800689	4570025801327	4570025802072	4573267233413
タイプ	フィルムタイプ	**抗菌-光沢-防指紋-衝撃吸収**	**抗菌-光沢-防指紋**	**抗菌-光沢-防指紋**	**抗菌-光沢-防指紋**	**抗菌-光沢-防指紋-衝撃吸収**	**抗菌-光沢-防指紋**
	防指紋性 （付いた指紋が目立ちにくい）	○親油膜系	○ 親油膜系	○ 親油膜系	○ 親油膜系	○親油膜系	○ 親油膜系
	簡単拭き取り （皮脂汚れが簡単に拭き取れる）	○	○	○	○	○	○
	気泡軽減 （自然にエアが抜け気泡が入りにくい）	○	○	○	○	○	○
	フィルム厚さ	350μm ±35μm	155μm ±15μm	155μm ±15μm	155μm ±15μm	350μm ±35μm	155μm ±15μm
	温度範囲	-10℃～80℃	-10℃～80℃	-10℃～80℃	-10℃～80℃	-10℃～80℃	-10℃～80℃
	材質	樹脂製	樹脂製	樹脂製	樹脂製	樹脂製	樹脂製
光学特性	全光線透過率	90.6%	91%	91%	91%	0.906	91%
	ヘイズ（曇り度）	0.8%	0.6%	0.6%	0.6%	0.008	0.6%
抗菌性能	抗菌剤	表面膜面にハードコート	表面膜面にハードコート	表面膜面にハードコート	表面膜面にハードコート	表面膜面にハードコート	表面膜面にハードコート
	抗菌試験基準および結果	JIS Z 2801:2010準拠	JIS Z 2801:2010準拠	JIS Z 2801:2010準拠	JIS Z 2801:2010準拠	JIS Z 2801:2010準拠	JIS Z 2801:2010準拠
	－黄色ブドウ球菌（グラム陽性菌）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）
	－大腸菌（グラム陽性菌）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）	99.99%死滅（24時間）
表面硬度	引っかき硬度（鉛筆法） JIS K5600-5-4	3H	3H	3H	3H	3H	3H
耐薬性	耐次亜塩素酸液6%	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し
	耐アルコール （イソプロピルアルコール70%）	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し	外観、抗菌性能に劣化無し